

AVVERTENZE PER LA POSA

La totale riuscita di un pavimento VIEW è dovuta, oltre che alle qualità tecniche ed estetiche del materiale, anche ad un insieme di elementi (sottofondo, strato legante, giunti di dilatazione ecc.) che costituiscono un vero e proprio sistema pavimento.

Una corretta esecuzione delle operazioni di posa è quindi indispensabile per assicurare un perfetto risultato finale.

La posa può essere indifferentemente effettuata con collanti o con malta cementizia. Nella scelta dell'adesivo più indicato e per le modalità di applicazione, si consiglia di attenersi alle istruzioni della ditta produttrice del collante stesso.

Nei luoghi soggetti ad elevato transito o al passaggio di carichi pesanti è consigliabile effettuare la posa con il sistema a colla.

I materiali VIEW sono naturali, sia per le materie prime utilizzate che per le particolari tecnologie produttive tendenti a simulare la casualità della natura; le variazioni cromatiche ne sono quindi una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può esaltare, permettendo di ottenere realizzazioni uniche ed irripetibili.

Per valorizzare al meglio le caratteristiche del materiale, si consiglia di seguire, durante la posa in opera, le seguenti prescrizioni:

- Stendere a terra alcuni pezzi (almeno 3 mq.) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole.
- Non immergere in acqua il materiale prima della posa.
- Se si utilizza il sistema di posa tradizionale, battere il materiale sino alla totale scomparsa di cavità o bolle d'aria nella malta e fino alla fuoriuscita del cemento liquido dalle fughe.
- Soprattutto nelle superfici levigate, per i tagli non segnare la parte superiore da posare con matite o pennarelli.
- Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

STUCCATURA

• Nel caso di posa con collanti a presa normale, stuccare il pavimento dopo 24/48 ore, se si utilizzano adesivi rapidi seguire le indicazioni del produttore.

• **Sui materiali levigati e lucidati (Lappato) utilizzare stucchi cementizi con colori tono su tono** (evitare possibilmente, su materiali di colore chiaro, stucchi di colore scuro come nero, blu, rosso e viceversa).

Qualora si decida di utilizzare ugualmente stucchi con pigmenti a contrasto, attenersi scrupolosamente alle informazioni riportate sulle schede tecniche e, comunque, prima testare lo stucco sul materiale.

Per la stuccatura di queste superfici NON adoperare malte flessibili a base di materiali sintetici (Flexfughe), soprattutto se a contrasto col colore del materiale, e non aggiungere additivi/lattici allo stucco. Essi infatti rendono estremamente difficoltosa l'eliminazione dei residui con i normali prodotti di pulizia.

• **Se si utilizzano stucchi /malte flessibili a base di materiali sintetici (Flexfughe), attenersi scrupolosamente alle informazioni riportate sulle schede tecniche del produttore e testare prima lo stucco sul materiale.**

- Evitare di eseguire l'operazione di stuccatura in presenza di condizioni ambientali non idonee (alte temperature, forte vento e umidità eccessivamente bassa).
- Stendere lo stucco con la spatola gommata su tutta la superficie del materiale.
- Stuccare piccole superfici per volta asportando le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita) o utilizzare apposite macchine per togliere lo stucco eccedente, quando il velo di stucco è ancora **umido**.

PULIZIA INIZIALE

• **Un'adeguata pulizia iniziale è di fondamentale importanza**, sia per valorizzare le caratteristiche estetiche e di brillantezza del materiale, sia per ripristinare la caratteristica pulibilità e semplicità di manutenzione ordinaria.

E' perciò molto importante che la pulizia iniziale sia effettuata immediatamente dopo la posa utilizzando prodotti a base acida, strofinando energicamente e, in seguito, sciacquando abbondantemente con acqua. Così facendo sarà possibile eliminare i residui di stucco, collante, cemento, ecc.

DOPO LA PULIZIA

• **Si raccomanda una accurata protezione del pavimento posato.**

Qualora sia necessario eseguire altre operazioni come tinteggiatura, lavori idraulici o qualsiasi altro lavoro, si consiglia, terminata la posa, di coprire il pavimento con teli PVC o AIRBALLS o tessuti.

Occorre comunque attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

Con il termine "pulibilità" si identifica la capacità di un materiale di consentire la rimozione dello sporco e della polvere che si depositano sulla superficie, al fine di garantire le necessarie condizioni di igiene.

Poiché tale prerogativa è legata direttamente alla compattezza ed alla impermeabilità della superficie, nonché alla sua resistenza agli agenti chimici, si può sicuramente affermare che la pulibilità dei materiali VIEW è ottima.

Trattamenti di pulizia piuttosto energici con l'ausilio di macchine possono essere effettuati senza problemi, salvaguardando in questo modo le condizioni igieniche anche in ambienti soggetti a forti condizioni di sporcabilità.

Per quanto riguarda le operazioni quotidiane di pulizia, è importante sottolineare che, anche nel caso dei materiali levigati, è sufficiente lavare i pavimenti con normali detersivi non grassi e che è assolutamente da evitare l'applicazione di cere o altre sostanze per conservare la brillantezza della superficie. Tuttavia, il grado di praticità e di visibilità dello sporco in materiali non smaltati come appunto quelli VIEW, può essere condizionato anche dal tipo di colore scelto.

Infatti colori molto chiari o al contrario molto scuri, richiedono rispetto ad altri colori un tipo di manutenzione più accurata.

Sono inoltre disponibili su richiesta i rapporti delle prove di resistenza alle macchie effettuate su campioni di materiali VIEW con superfici naturali, strutturate e levigate.

NOZIONI GENERALI

Eseguire una corretta pulizia iniziale (come descritto in precedenza).

Utilizzare acqua costantemente pulita, soprattutto per le tinte più chiare.

Per superfici estese o soggette ad alta intensità di traffico (condizioni di sporco notevole), come ad esempio centri commerciali, aeroporti, ecc., è preferibile utilizzare macchine lavapavimenti che aspirano i liquidi e i residui di detergente.

Superficie Naturale

Data la quasi totale assenza di porosità superficiale, è sconsigliabile ed inutile effettuare trattamenti impermeabilizzanti superficiali.

Per la pulizia ordinaria è sufficiente utilizzare detersivi neutri o alcalini, come ad esempio **Ammoniaca Naturale o Profumata**, diluiti in acqua nelle concentrazioni consigliate dal produttore del detergente.

Superficie Strutturata o Antisdrucciolo

Le operazioni ed i prodotti di pulizia necessari sono i medesimi già descritti in precedenza, a cui aggiungere alcuni semplici accorgimenti:

- Frizionare energicamente, eventualmente con spazzoloni ed idonee setole.
- Dove possibile, seguire l'andamento dei rilievi.
- Sciacquare abbondantemente con acqua.

Superficie Levigata o Lappato

Per la manutenzione quotidiana, utilizzare sempre detersivi neutri o alcalini, come ad esempio **Ammoniaca Naturale o Profumata**, eventualmente con ausilio di panni in microfibra.

Sciacquare con acqua, avendo cura di asciugare l'eccesso per evitare il formarsi di aloni causati da residui di detersivo o di acqua particolarmente calcarea.